TECHNISCHE DATA
CLICK

Editie 10/2021

AFMETINGEN

Collectie		PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK	ILLUME CLICK
Breedte		210 mm	187 mm	320 mm	494 mm
Lengte		1510 mm	1251 mm	1300 mm	994 mm
Aantal panelen per pak		7 Panelen	9 Panelen	5 Panelen	4 Panelen
m² per pak		2,220 m²	2,105 m²	2,080 m²	1,964 m²
Gewicht per pak		19,21 kg	18,23 kg	18,02 kg	17,03 kg
Densiteit		1890±50 kg/m³	1890±50 kg/m³	1890±50 kg/m³	1890±50 kg/m³
Totale dikte	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Tand en groef		Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Multifit	Uniclic-Uniclic
Afwerking		Vooruitstrevende PU-Top laag met Scratch & Stain Guard technologie			

FABRIEKSGARANTIE

Gebruiksklasse	EN ISO 10874			Klasse 32
Productnorm	ISO 10582 (EN 16511)			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: end label on pack
Garantie		Huishoudelijk gebruik	zie garantievoorwaarden	20 jaar
		Commercieel gebruik	zie garantievoorwaarden	0 jaar - op aanvraag tot 10 jaar

ALGEMENE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	QUICK-STEP WAARDEN
Slijtweerstand	EN 13329 - Annex E		≥ 1200 cycli	OK
Slagvastheid	EN 13329 - Annex F		≥ 1200 mm	1800 mm
Krasweerstand	EN 16094		≤ MSR-A3	MSR-A1
			≤ MSR-B3	MSR-B2
Bureaustoelen	EN 425	25000 cycli	Geen delaminatie, geen stoornis	OK
Verplaatsing van meubelpoten	EN 424	Voet 0,1 mm / 32 kg		Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	0,05 mm
Weerstand tegen vlekken	EN 438-2	aceton - koffie - NaOH -H2O2 - Schoensmeer		graad 5 Geen verandering
Zwelling	ISO 24336		≤ 18%	geen zwelling
Sterkte van de klik	ISO 24334	Fmax lange zijde	> 1,0 kN/m	2,0 kN/m
		Fmax korte zijde	> 1,5 kN/m	2,5 kN/m
Dimensionele stabiliteit	ISO 23999	6 uur bij 80°C	< 0,25%	< |0,10|%
		Schoteling	< 1 mm	< 1 mm
Brandwerendheid	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-resistentie	ISO 105 B02	Blauw referentie	Klasse > 6	Klasse 8
Slipweerstand	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Met schoenen	Alle structuren	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Blootvoets	Alle structuren	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Nat	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Laag slippotentieel
		Droog	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Laag slippotentieel
	ENV 12633:2003 - annex A		USRV	Klasse 2
Warmteweerstand	EN 12667	Zonder Quick-Step onderlaag		0,020 m² K/W
		Op een Quick-Step COMFORT -ondervloer		0,040 m² K/W
		Op een Quick-Step TRANSIT -ondervloer		0,065 m² K/W
		Op een Quick-Step HEAT -ondervloer		0,030 m² K/W
Vloerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cementvloeren. Beperkte toepassing met verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.		

MILIEU & CERTIFICATEN

AFFSET			A+
Floorscore			SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: Zeer lage emissie, geurloos		Class M1
Emissie formaldehyde	EN 14041:2004 / AC:2006	Geen formaldehyde toegevoegd in productie	<detecteerbare limiet
TVOC 28 dagen	ISO 16000 part 9-6	AgBB-eis na 28 dagen <1000 µg / m³	< 20 µg/m³
Inhoud	Zware metalen+lood/cadmium		NIET aanwezig
GEVAARLIJKE SUBSTANTIES	Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen klasse 1A en 1B (kandidaatlijst)		NIET aanwezig
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Conform
Weekmaker	Ortho-ftalaatvrije weekmaker		
Gerecycleerde inhoud	Alleen INTERN gerecycleerd materiaal gebruikt		

EN 14041:2004 / AC:2006 Multilayer Modular Floorcoverings EN 16511:2014

EN 14041:2004 / AC:2006 Multilayer Modular Floorcoverings EN 16511:2014